## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Públication number:

10-003891

(43) Date of publication of application: 06.01.1998

(51)Int.CI.

H01K 3/12 H01K 1/28 H01K 1/32

(21)Application number : 08-174327

(71)Applicant: SAKURAI YUMIKO

**NISHIBORI MARI** 

(22)Date of filing:

12.06.1996


(72)Inventor: NISHIBORI YUMIKO

**NISHIBORI MARI** 

## (54) MANUFACTURE OF TUNGSTEN HALOGEN LAMP AND MULTILAYERED FILM COATING TYPE TUNGSTEN HALOGEN LAMP FABRICATED THEREBY

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manufacturing method of a tungsten halogen lamp preventing a position of a filament provided on a mount during sealing from being shifted relative to a center axis of an envelope. SOLUTION: In this manufacturing method, a mount M having a supported part m and a filament 6 is inserted into an envelope 1 having an envelope main body 1H and extension part 1F on the side part thereof, the supported part m of the mount M is arranged in the extension part 1F of the envelope 1, after which part or whole of the extension part 1F of the envelope 1 is sealed by heating and softening it, a sealing part 13 is formed at part or whole of the extension part 1F, and part of the mount M is embedded in the sealing part 13. In at least one part of a corresponding position between the supported part m of the mount M and the supported part m of the extension part 1F, a clearance between an inner diameter of the extension part in the corresponding position of the extension part 1F of the



envelope 1 and the supported part m is characterized to be smaller than an outer diameter W of the filament 6.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

08.01.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

(19) 日本国称学庁 (JP)

公報(4) 盐 (12) 公開特 特開平10-389

(11) 特許出版公開番号

Ш Ø 平成10年(1998) 1月 (43)公開日


技術表示個別	ដោ		æ	
	3/12	1/28	1/32	
F I	H01K			
庁内整理番号				
觀別記号				
	3/12	1/28	1/32	
(51) Int (3.º	H01K			

(21) 出版書号 特觀平8 — 174327				and the state of t	
政策 格美子 東京都昌県区中昌県 5 丁目28番17号   財政 金加302 (71) 出版人 596063894   西海 真型 京都昌県区南1丁目3番4号   (72)発明者 西海 格美子 東京都昌県区自黒1丁目3番4号   (72)発明者 西海 真型 東京都昌県区自黒1丁目3番4号   (72)発明者 西海 真型 東東土 森 義明	(21) 出版单中	<b>特取平8</b> —174327	(71) 出版人	598063883	
平成8年(1996) 6 月12日				桜井 裕美子	
	(22) 出版日	平成8年(1996)6月12日	-	東京都目風区中目風5丁目28番17号	中田
				果多母類302	
			(71) 出國人	596063894	
				西海 真理	
				東京都目黒区南1丁目3番4号	
			(72) 発明者	西烟 裕美子	
				東京都目馬区目第1丁目3番4号	
			(72) 発明者	西梅 真理	
<b>弁理士 森</b>				東京都自馬区目黑1丁目3番4号	
			(74) (5型人	様	

ハロゲン無味の製造方法と較方法で製造された多層膜ローディング型ハロゲン解決 (54) [発明の名条]

ウントに敷けられたフィラメントの位置が外囲器の中心 軸に対してずれないようにする事が出来るハロゲン電球 本発明の目的は、封止時にマ [目的]


外囲器本体(IH)と、その**回**部 あった、マウント(M)の被支枠部(m)と、延長部(1F)前記 ラメント(6) とを有するマウント(M)を挿入し、前配外囲 は全部を加熱・軟化させて封止し、延長部(1F)の一部或 いは全部に封止部(13)を形成し、前配封止部(13)にマウ ント(M)の一部を埋散するハロゲン電球(A)の製造方法で に延長郎(IF)を有する外囲器(I)に、被支持部(m)とフィ 然る後、外囲器(1)の延長部(1F)の一部或い て、外囲器(1)の延長部(IF)の前記対応位置における延 器(I)の延長部(IF)内にマウント(M)の前記被支持部(m) **長部の内径と、被支持部(m) とのクリアランスがフィラ** 被支枠部(血) との対応位限の少なくとも一カ所におい メント(6)の外径(M)より小さい事を特徴とする。 【数数】



压 鼠 全 10 **客空踏水 未酵水 踏水項の数4 FD** 

(57) [聚約]

の製造方法を開発することにある。



[特許請求の範囲]

前記外囲器の延長部内にマウントの 前記被支持部を配散し、然る後、外囲器の延長部を加熱 ・軟化させて封止し、延長部の一部或いは全部に封止部 を有する外囲器に、被支持部とフィラメントとを有する を形成し、前記封止部にマウントの一部を埋設するハロ 外囲器本体と、 ゲン電球の製造方法であって、 マウントを挿入し、

マウントの被支持部と、延長部の前記被支持部との対応 位置の少なくとも一カ所において

2

と、被支枠卸とのクリアランスがフィラメントの外径よ 外囲器の延長部の前記対応位置における延長部の内径 り小さい事を特徴とするハロゲン電球の製造方法。 外囲器本体と、その側部に延長部 **ゥウントを挿入し、前記外囲器の延長部内にマウントの** 一部別 書記 前記被支持部を配散し、然る後、外囲器の延長部の一部 延長部にマウントの被支持部が支持されており、両者の を有する外囲器に、被支持部とフィラメントとを有する いは全部に封止部を形成し、前記封止部にマウントの-延長部が外囲器本体の一側部分に設けられており、 或いは全部を加熱・軟化させて封止し、延長部の 部を埋設するハロゲン電球の製造方法であって、 対応位置の少なくとも一カ所において、 [請來項2]

20

り小さく形成されており且つマウントに取着された保持 部材でマウントが外囲器内に保持されている事を特徴と と、被支特部とのクリアランスがフィラメントの外径よ 外囲器の延長部の前記対応位置における延長部の内径 するハロゲン電球の製造方法。

電球の製造方法にて形成されたハロゲン電球の外囲器に 請求項1又は2に記載のハロゲン 多層膜コーティング層が形成されている事を特徴とする 請水項3に記載の多層膜コーティ 多層膜コーティング型ハロゲン電球。 [請水項4] [請水項3]

30

外囲器本体の少なくとも一部が球面状に形成されている 事を特徴とする多層膜コーティング型ハロゲン電球。 ング型ハロゲン電球ハロゲン電球において、 [発明の詳細な説明]

[0000]

固定出来るハロゲン電球の製造方法と、核製造方法にて [産業上の利用分野] 本発明は、マウントに設けられた **イラメントを外囲器の略中心軸に自動的に一致させて** 形成されたハロゲン館球に赤外様不透過のコーティング 層を施した多層膜コーティング型ハロゲン電球に関す

40

[0002]

型の一般照明用白熱電球、アルミニウムを蒸篭したリフ 【従来の技術】白熱電球、倒えばGLSと呼ばれるナス デリアに使用される白熱電球、ガラス球の内部にシリコ レクタ型白熱電球、ツールドピーム型白熱電球、ツャン ンをコーティングしたシリカ球など各種の白熱電球が、

3

 $\infty$ က

存留平10

法化されており早晩世界的な潮流となってくる事は疑い リフレクタ型に関してのみ)の明るさを25%向上させ 処が、将来のエネルギ事情を睨み、米国ではいち早く省 エネルギ性案を可決成立させ、これに基づいて照明分野 から一般照明用白慙偽珠(既状がはツールドアーム型と る事が法定された。そしてこの流れを受けて**体**国でも立 エジソンの発明以来、世界中で広汎に利用されてきた。 がない所である。

ゲン観球がクローズ・アップされて来ている。即ち、ハ ロゲン電球は、その発光効率が高く、前述のGLSと呼 として、最近は赤外線を反射させて赤外線より被長の短 い光のみを透過させる多層膜コーティングが外囲器の表 伯以上である。しかしながら、それでも尚不十分である 面に施され、フィラメントから出る赤外線を前記多層膜 え、最終的にはより多くの可視光線を放射させて発光効 ばれるナス型の一般照明用白熱電球に比べて同一消費電 ティング層で外囲器内に反射させ、反射赤外線でフ 単を向上させるという手法が採用されるようになって来 【0003】このような要請に応え得るものとしてハロ 力で明るさは30から40%増加し且つその身命は約2 **ィラメントを加熱してフィラメントの熱損失を極力抑** ļ

母よく再加熱するためにはフィラメントを外囲器の中心 【0004】この場合、反射赤外線がフィラメントを効 フィラメントの位置が外囲器の中心軸から外れていると 反射赤外線はフィラメントを効果的に再加熱出来ず発光 軸に合致するように配置する必要がある。換書すれば、 効率向上の向上には貢献出来なかった。

(図示せず) で固定し、外囲器(1.)とマウント(M.)の相 用箔(10.)が封止部(13.)内で位置ずれを起こし、外囲器 3に従って簡単に説明すると、外囲器(1')内にマウント (M.)を挿入し、タウント(M.)の両端をマウント固定装置 互位置を確定した上で外囲器(1゚)に不活性化ガスを流し て外囲器(11)内を非酸化性雰囲気とし、この非酸化性雰 田気内で外囲器(1,)の端部を加黙して軟化させ、加熱軟 トウント(M.)はジグ(図示せず)によって外囲路(I.)の 流の移動具合、更には軟化具合の不均一性により、封止 いる場合を示すが、勿論これに限られず、平行にずれた [0005] 従来のハロゲン電球(B)の製造手順を図1 中心に位置するように保持されて封止部(13')内にマウ (6)がずれてしまうという問題があった。図13では、 ル時の神圧力や封止町(13.)を形成すべき格けたガラス 中心軸(CL.)になしたフィラメント(6.)が鈴めにずれた 化部分をピンチングして封止即(13.)を形成していた。 (1,)の中心盤(CL,)かのトケント(M,)のフィアメント ント(M.)の封止用俗(10.)が埋散されるが、ピンチシ りその他各態様でずれが生じる。

[0006] 図13の場合、フィラメント(6.)が中心値(OL.)からずれているために、多層膜コーティング層 (9.)による反射赤外線が効率よくフィラメント(6.)に戻

20

1 は、封止時にマウントに設けられたフィラメントの位 置が外囲器の中心軸に対してずれないようにする事が出 来るハロゲン電球の製造方法を開発することにあり、第 [発明が解決しようとする課題] 本発明の解決課題の第 2 は核方法によって製造した多層膜コーティング型ハロ ゲン配味を提供する事にある。 【疎題を解決するための手段】『請求項1』は本発明の その側部に延長部(IF)を有する外囲器(I)に、被支持部 ハロゲン島球(AI)…の製造方法で『外囲器本体(II)と、 (雨) とフィラメント (6) とを有するマウント (M) を挿入

9

し、前記外囲器(1)の延長部(1F)内にマウント(M)の前記 の一部或いは全部を加熱・軟化させて封止し、延長部(1 F)の一節或いは全節に封止節(13)を形成し、前記封止部 (13)にマウント(M)の一部を埋散するハロゲン電球(A)の 製造方法であった、マウント(M)の被支持部(m)と、延長 被支持部(m)を配散し、然る後、外囲器(1)の延長部(1F) ランスがフィラメント(6)の外径(M)より小さい』 事を特 おける延長部(1F)の内径(D)と、被支持部(m)とのクリア 部(IF) 前配被支持部(m) との対応位置の少なくともーカ 所において、外囲器(1)の延長部(1F)の前記対応位置に

20

30 外囲器(1)の外周面に多層膜コーティング層(9)を形成し [0009] これによれば、対止時にたとえ封止即(13) ト(6)の外径が外囲器(1)の中心軸(CL)に一致して配設さ 内で被支持部(回)が径方向にずれたとしてもフィラメン れているフィラメント(6)の外径から外れる事がなく、

の枯果、従来ではフィラメント(6')に戻される事なく後 **場合、マウント(M)の他端は外囲器(1)の中心軸(CL)に合** に反射していた略赤外級領域の光を有効利用する事がで き、ハロゲン電球(AI)…における大幅な省エルネギを達 部(IF)とマケント(E)の前記被支持部(e)との関係は、図 1、5、6に示すように外囲器本体(IH)の両側において て略赤外線領域の故長の光を外囲器(1)の中心軸(CL)に 向けて反射させた時に、反射光がフィラメント(6)から 成する事ができるようになる。なお、外囲器(1)の延長 合、一方の延長部(IF)による被支特部(m)の支持長さが 支持するようにしてもよいし、図1のように外囲器(1) 長いので、被支持部(m)はフラフラしない。また、この の一方の延長的(IF)で行うようにしても良い。この場 外れずにフィラメント(6)を再加熱することになる。 わせてホルダ(20)で支持されている。

40

特部(m) とフィラメント(6) とを有するマウント(M) を挿 部(IF)で位置決めし、他ををマウント(M)に取り付けた と、その側部に延長部(IF)を有する外囲器(I)に、被支 【0010】【開水頃2』はマウント(M)の一方を延長 保持部材(3)で位置決めする場合で『外囲器本体(1H)

F)を一部或いは全部を加熱・軟化させて封止し、延長部 (M)の被支持部(m)が支持されており、両者の対応位置の 入し、前記外囲器(1)の延長部(IF)内にマウント(M)の前 記被支持部(m)を配散し、然る後、外囲器(1)の延長部(1 (1F)の一部或いは全部に封止部(13)を形成し、前記封止 部(13)に々ケント(M)の一部を埋設するハロゲン配供(A) 部(m)とのクリアランスがフィラメント(6)の外径(M)よ りかさく且 0 トウント(M) に取着された保持的材(3) でっ ウント(N)が外囲器(1)内に保持されている』 事を特徴と 少なくとも一カ所において、外囲器(1)の延長部(1F)の の製造方法であって、延長部(IF)が外囲器本体(IH)の-前記対応位置における延長部(IF)の内径(D)と、被支持 **側部分に散けられており、前配延長部(IF)にマウント** 43.

【0011】【精水項3】は前記各方法にて形成された で、『請求項1又は2に記載の製造方法にて形成された **ハロゲン電珠(A1)…の外囲器(1)に多層膜コーティング** 層(9) が形成されている』事を特徴とするものであり、 多層膜コーティング型ハロゲン電球(A)に関するもの

抑える事により最終的に可視光線領域の光の出力の大幅 れた 光して再加熱し、フィラメント(6)からの熱損失を極力 略可視光線領域より液長の長い光は外囲器(1)の中心軸 (化) に略一致して配散されているフィラメント(6) に集 これにより、多層膜コーティング層(9)にて反射さ アップを図る事が出来る。 【0012】『請水項4』は略赤外線領域の光をより効 **「外囲器本体(IH)の少なくとも一部が球面状に形成され** ۲ 果的にフィラメント(6)に戻すために取られた構造 ている』事を特徴とする。

[0013]

(1.0 [奥施例] 以下、図面に示す実施例に従って本発明を詳 細に説明する。本発明のハロゲン電球の第1 実施例(A1) は図3に示すようなダブルエンドタイプのものである。 れた封止的(13)が形成され、内部にマウント(M)が配設 <u>~</u> ⊠ 外囲器(1)は石英ガラス製で、その両端に幅狭に形成さ され、外囲器本体(III)内にはフィラメント(6)が張設さ に示すように実験で描かれた円筒状の外囲器本体(III) と、その両個に街径に形成され、その猫部が開口 れている。 第1 実施例(AI)の外囲器(I)の形状は、

9日 町と連通するチップ管(18)とで構成されている。外囲器 本体 (IH)の形状は円筒状に限られず、例えば仮想線で示 すように、球状板いはラグビー球のような楕円球状のも ند **町分を関ロ烙部(1a)とする。) している延段部(1F)** 外囲器本体(1H)の中央に後続され、外囲器本体(1H) の、その他適宜の形状でもよい。

**始に容接された封止用箔(10)並びに放封止用箔(10)の他** 【0014】 タウント(8) は、フィラメント(6) とその阻 強 **媼に容接された外部リード棒(B)とで構成されている。** フィラメント(6) はタングステン製のダブルコイル

これシングケコイル) た、本映福度かは阻益のシングラ

20

れており、前記リード部(21)が封止用箔(10)に容接され コイル部分に保護コイルを被せたリード部(21)が形成さ ている。勿智、前記リード部(21)の形状は前記形状に限 梅状の内部リード梅(図示せず)を介して封止用箔(10) **られるものでなくフィラメント(6)のシングルコイル部** に接続してもよい。 前記マウント(M)において、封止用 分をそのまま封止用箔(10)の端部に容接してもよいし、 箔(10)が被支持部(m)となる。

ノデン戦のもので、図3の第1 実施図(AI)では封止用箔 (10)並びに該封止用箔(10)に溶接されたリード部(21)及 内に埋散され、リード部(21)の残部が外囲器本体(14)内 [0015] 封止用箔(10)は20~30μmの薄いモリ び外町リード棒(8)の容接町分の近傍町分が封止邸(13) に伸び、外部リード棒(8)の残部が封止部(13)から外方 に突出している。

20

[0016] 次に図1にて延畏部(IF)の働きについて税 明すると、延長部(IF)はその一部又は全部が加熱・軟化 もある。次に、延長部(IF)の内径(D)、嵌支持部(m)とな このような条件 アランスがフィラメント(6)の外径(M)より小さい事が必 数である。このようにしておけば、封止時に封止用箱(1 あり、またマウント(M)の被支持部(画)を支持する部分で を潜たすためには、マウント(M)の被支持部(m)と、延長 0) が封止部 (13) 内で径方向に少しずれたとしてもフィラ (図示せず)の幅及び形状で封止部(13)を規制すること との関係に付いて述べる。本発明の目的の第1は、フィ における延長部(IF)の内径(D)と、被支持部(m)とのクリ カ所において、外囲器(1)の延長部(1F)の前記対応位置 されて封止され、マウント(M)の一部を埋設する部分で ラメント(6) が外囲器本体(IH)の中心軸(CL)に自動的に 又、ピンチ封止する場合には、フィラメント(6) が中心 る封止用箔(10)の幅(d)及びフィラメント(6)の外径(M) 部(IF)の前記被支持部(m)との対応位置の少なくとも一 メント(6)の外周は外囲器本体(1H)の中心軸(CL)に一致 て反射させた場合、その大部分がフィラメント(6)に当 (9)を形成して赤外線を外囲器本体(1H)の中心軸に向け して配設されたフィラメント(6)の外周から外れない。 も出来る。外囲器本体(IH)の外周面にコーティング層 **晳(Q)からよりずれないようにするために、ピンチャ** たってフィラメント(6)を再加熱するようになる。 略一致するように構成することである。

30

【0017】 次に、本発明方法の第1契施例(AI)の製造 る。図1に示すように、両端が開口しており、外囲器本 体(IH)が太く、両延長郎(IF)が細径となっている外囲器 **平頃について説明する。その変形例や他の実施例は、第** 1 実施例(A1) と相違する点についてのみ主として説明す **レケント(M) やーガの医口強钙(1a) やの女** 田路(1)の内部に挿入する。

**は図示せず。 レケント(m) の被支枠部(m) かめる対止用箔** [0018] 外囲路(I)に対したックント(E)の他方向の 位配が最適の位置で保持する。マウント(M)の支持手段

3

က ထ

布田平10

はアルゴンガス毎の不活性ガスを吹き込み、両閉口端部 ウント(W)と外囲器(I)の軸方向及び径方向の位置合わせ (1a) 吹いは一方の閉口端町(1a) 《この場合一般的には色 の中心軸(仏)にほぼ一致して保持される。このようにマ 略等しへ形成されているので、トウント(M) は外囲路(I) が完了するとチップ管(18)から外囲器(1)内に쮪紮成い 端は外部リード棒(8)を保持すると同時に略閉塞されて いる》から吹き出させて外囲器(1)内及び関ロ協問(19) の吹き出し部分を不活性雰囲気に保つ。 (10)の (4) (は、

の封止用箔(10)に一致している延長部(1F)の一部分成い ウント(M)が中心軸(CL)からずれる事なく延安郎(IF)の は延長部(IF)の全体を加勲・軟化させて封止する際、 中央に安定して位配している。

[0020] 延長部(IF)が加熱されて軟化するとその加 の全体を封止部(13)内に埋設し封止を完了する。前記封 熱・軟化部分を一般的にはピンチングして封止用箔(10) 止は両方一度に行ってもよいし、一方ずつ行ってもよ

**スの給・排気を繰り返すウォッシングを行い、吸後に必** (1)内の空気を略真空状態まで排気し、続いて不活性ガ 要ガスを充填し、外囲器(1)を液体窒素で冷却しつのチ い。封止が完了すると、チップ管(18)を通して外囲器 ップ笛(18)を封切する。

20

[0021] 然る後、このように形成されたハロゲン配 珠(AI)の外囲器本体(IH)から対止部(13)にかけての部分 に略赤外緞質域より故長の長い光を反射し、他を通過さ せる多層膜コーティングを行い、コーティング層(9)を 形成する。これを図3に示す。多層膜コーティングは、

各種のものがあり、例えば高屈折率層と低屈折率層とを ナるコーティングを摘す事が一般的であるが、必要に応 交互に3~100層を積層したもので、積層膜の種類と 2種類又は3種類 (一般的には2種類) のもの 例えば酸化タンタル/シリカ、チタニア/シリカ、ニオ **ブノシリカ、蜜化珪素/シリカ等が挙げられる。多層膜** コーティングにあっては、赤外線領域の改長のみを反射 じて望ましくない可視光領域の液畏を反射させるコーテ がある。2種類の積層膜で構成する場合の例としては、 しては、

イングを指すことも可能である。

40

【0022】 太に、多層膜コーティング型ハロゲン観球 て配置されているので、第1異施例(AI)を点灯すると赤 る各種液長の光の内、略赤外線領域より被長の長い光 用は他の実施例の場合にも共通するので、各奥施例での 説明は割毀する。 前述のように第1実施例(AI)ではフィ 器本体(111)は円筒状であるから反射された光は外囲器本 体(IH)の中心値に戻る。外囲器本体(IH)の略中心値(CL) (A)の第1実施例(A1)の作用について説明する。この作 は高い割合でコーティング層(9)にて反射される。外囲 ラメント(6)が外囲器本体(IH)の中心軸(QL)に略一致し フィラメント(6)から出た紫外袋から赤外袋に

30

3

紫外線と可視光線並び若干の透過赤外線であり、第1実 施例(AI)から放出される熱エネルギは従来のものに比べ て大幅に削減され、換倉すれば、熱損失が抑制され、こ 果、本来無駄に放出されていた赤外線の再利用が可能と なり、省エネルギに役立つ。なお、外囲器(1)そのもの 【0023】一方、コーティング層(9)を通過するのは は点灯時高温となるので、その温度に応じて外囲器(1) 自体から直接放出される熱エネルギのカットは出来な れがフィラメント(6)の再加熱に利用される。

01

[0024] 衣に、ハロゲン電珠の変形例(A2)…に付い て説明する。第1実施例(AI)と重複する部分については 説明を割費する。図5は第2実施例(A2)の製造時の断面 0)の幅(d)は広く、外囲器(1)の両端の斑泉部(IE)の内径 図で、外囲器(1)は全体が太い1本の筒で、封止用箔(1 (0)にほぼ等しく形成されている。

外径(M)は延長部(IF)の内径(0)より細径に形成されてい ード棒(8) の外径(d) とほぼ等しく、フィラメント(6)の 有しており、マウント(M)は封止用箔(10)を使用しない た、外囲器(1)の両端は箱径に形成された延長部(1F)を 細径に形成されている延長部(IF)の内径(D)は、外部リ [0025] 図6は第3実施例(A3)の製造時の断面図 タイプである。この場合、外囲器(1)の材質は外部リー ド棒(8)の熱膨張率とほぼ等しいハードガラスである。

40 30 て吊り下げられているため、一方の延長部(IF) だけで保 れるためフィラメント(6)の外径(M)は特に制限される事 径に形成された支持長さの長い延長部(IF)にガイドされ はない。マウント(M)は外囲器(1)内に挿入され吊り下げ 本体(IH)と同じ太さで形成されている場合である。マウ ント(M)は広口の延長部(13p)の開口端(1a)から挿入さ が、封止時の中心位置保持の安定性を増すためにはマウ ント(M)の街猫を外囲路(I)の中心軸(QL)に合われてボル で、外囲器(1)の一猫が箱径に形成され、色猫が外囲器 囲器(1)の材質はハードガラスである。細径に形成され ている延長部(IF)の内径(D)は、一般的には、被支持部 すなわち外部リード棒(8)の上端部分は箱 ント(M)は封止用箔(10)を使用しないタイプであり、外 持してもグラグラせず外囲器(1)の下端で支持しなくて (m)となる外部リード棒(8)の外径(d)とほぼ等しい。マ られている。吊下手段は図示せず。なお、マウント(M) [0026] 図7は第4 実施例(A4)の製造時の断面図 マウント(M) は外囲器(1)の略中心軸(CL) に一致する ダ(20)で支持するようにした方がよい。 の上緒的分、

で、外囲器(1)の一端が細径に形成され、他端も細径に [0027] 図8は第5実施例(A5)の製造時の断面図

存せら に吊り下げられる場合である。なお、より確実にマウン は、保持部材(3)の作用でマウント(M)の図中上側が延長 く形成される必要はなく、少なくとも図中下倒の閉塞塩 ト(的の位置を確定するために、フィラメント(6)のリー 旋状に金属ワイヤが外部リード棒(8)の適所に巻着され ている。》が巻着されて、マウント(M)が延長部(IF)内 町(IF)の中央に位置するため、図中上側の封止用箔(10 a) の幅は特に図中上側の延長部(1F)の内径(D)に略等し ド部(21)にも保存部材(3)を装着してもよい。この場合 部(1b)の延長部(1F')の内径(0)と、延長部(1F')内の封 の外部リード棒(8)に保持部材(3) ((本実施例(A5) 止用箔(10)の幅(d)とが略等しければ足る。

合、保持部材(3)はマウント(M)の1乃至複数の適所《本 実施例(A6)ではリード部(21)に散けられている。》に設 ケウン で、外囲器(1)の一端が細径に形成され、他端が外囲器 .0福 けられ、外囲器(1)内に吊り下げられている。吊下手段 [0028] 図9は第6実施例(A6)の製造時の断面図 一般的には、封止用箔(10)の幅(d)とほぼ等しい。 は図示せず。 神径に形成された延長部(IF)の内径(D) 本体(IH)と同じ太さで形成されている場合で且つ ト(M)に封止用箔(10)を使用したタイプである。

20

10は第6実施例で製造されたハロゲン電球(A6)の断面 イラメント(6)の外径(M)は特に制限される事はない。図 マウント(M) は広口の延長部(13b) から挿入されるためフ 図である。 Ħ

911 (型) た、 夕田路(1) の恒猫から対北田沼(10) が改出したい るタイプである。仮想線で示すように封止用箔(10)を外 場合は外部リード棒(8)を使用しないタイプのマウント [0029] 図11は第7奥施例(A7)の断面図で、 囲器本体(JH)内に突出させるようにしてもよい。

ト(M)の被支持部(m)の材質も特にモリブデン金属箔に限 (13)との熱膨張率がほぼ等しいか、熱膨張がほとんど無 【0030】以上の各実施例は本発明における例示に過 などあらゆる種類の組み合わせの形状のものが適用され グステンである場合にはタングステンガラスを使用する 一端だけが細径に形 成されたもの、図1の仮想線で示すように、細径に形成 (IH) が円筒状のもの、球状或いはラグビー球のような椅 英ガラスやハードガラスのみに限られないし、やマウン 視できる程度の厚さに加工された封止用箔(10)が使用さ 一端が閉塞され、他端が開放しているもの、外囲器本体 円球状のもの、チップ管(18)のあるもの或いはないもの など、マウント(M)の被支枠部(m)と外囲器(1)の封止部 れていればよいという事になる。また、外囲器(1)の形 ぎないが、これらを総合すると、外囲器(1)の材質は石 定されるものでなく、例えば被支持部(m)の材質がタン されている部分から先の部分が更に広がっているもの、 両端が細径に形成されておらず、単なる円筒状のもの、 状も両猫が描径に形成されたもの、

【0031】また、マウント(M)でも、封止用箔(10)を 20

-5-

使用するもの或いは使用しないもの、モリブデン製の外 部リード棒(8) にタングステンフィラメントを直接容接 使用するもの或いは使用しないもの、外部リード棒(8) を使用するもの或いは使用しないもの、保持部材(3)を したものなどあらゆる形式のものが適用される。 【0032】図12は、前記実施例で形成された多層膜 に取り付けてあり、外面側には従来のナス型一般白熱電 ド梅(14)が接続されている。これにより、従来のナス型 一般ハロゲン館球用ソケットにそのまま装着する事がで 点(11)と一方のステム回リード棒(14)の延長リード線と 用のアウタバルブ(2)内に設置した例(勿論、横に寝か ーティング型ハロゲン電球(A)を立てて一般自然電球 せて使用したり、異なる形状のアウタバルブ(2)に収納 (2) の 盤子 簡 部 取 付 部 (1) の 内 倒 に は ス テ ム (4) が 一 体 的 筒部(5)の中央に絶縁物(16)を介して配設された中央接 球と同じサイズの螺子筒部(5)が接着されている。螺子 して使用する事も可能である)である。アウタバルブ が後続され、前記螺子简部(5)には他方のステム側リー

し做脂でもよい。また、透明体でもよいし磨りガラス状 のでなく前述のナス型を始め各種のものを採用する事が ず、不活性ガスによる不活性雰囲気としてもよいし、加 の半透明でもよい。また、その形状は特に限定されるも 圧或いは核圧状態としてもよいし、又は空気を充填して [0033] アウタバルブ(2)の材質はガラスでもよい できる。アウタベルブ(2)内の雰囲気は特に限定され

ように防燥用部材(12)を配設してもよい。防燥用部材(1 の防燥用部材(12)は、一方のリード棒(14)に直接又は間 校的に固着されている。これによれば、インナバルブで 2)は、倒えば細いワイヤを臨んだ領状縄やパンチングメ [0034]また、ハロゲン電球(A)の周囲を囲繞する あるハロゲン電球(A)がたとえ何らかの理由で破裂した としても防爆用部材(12)でその破片の飛散を防止出来、 タルやラス網を筒状に丸めたものなどが考えられる。 破裂による2次的事故を防止する事が出来る。 [0035]

ントを再加熱することにより、極力フィラメントからの [発明の効果] 本発明のハロゲン電球の製造方法によれ ば、フィラメントは外囲器の略中心軸に設置する事がで 赤外線領域の波長の光を外囲器の中心軸に向けて反射さ せた時に、反射光がフィラメントから外れずにフィラメ 熱損失を防ぐ事になる。換言すれば、外囲器の中心軸に からフィラメントの中心軸がフィラメントの莨径より大 きく外れた場合、反射赤外線の有効利用率「=反射赤外 る。その結果、従来ではそのまま徒にフィラメントに戻 きるため、外囲器の外周面にコーティング層を形成して 級によりフィラメントが再加熱される割合」が急減す

ることによって、フィラメントにより効果的に反射光を 就航する事が出来、最終的には光の利用効率を大幅に向 なお、外囲器本体の形状も球状或いはラグビー球状にす る大幅な省エルネギを達成する事ができるようになる。 2 上させる事が出来る。 9

9

.}

[図1] 本発明において、両端が維紐に形成された画端 開放型外囲器の両端を同時に加熱している状態の正断面 [図面の簡単な説明]

【図2】 バーナを省略した図1の平面図

2

イングタイプのダブルエンド型ハロゲン電球の第1 実施 [図3] 図1の方法で形成された本発明の多圏膜 例の正断面図

【図4】図3の平断画図

【図5】本発明において、両端開放型の円筒状外囲器の 両端を同時に加熱している状態の正断面図

[図6] 本発明において、西路が御径に形成された西路 開放型外囲器と、封止用箔不使用タイプのマウントとを 使用した正断面図

成されており、他端が外囲器本体と同じ太さである外囲 【図7】 本発明において、両端開放型で一緒が御俗に形 器と、封止用箔不使用タイプのマウントとを使用した正 斯引図

20

【図8】本発明において、一緒開放伯雄開籐型で両錨が 細径に形成されている外囲器と、封止用箔使用タイプの **ッウントとを使用し、閉塞矯部を加熱している状態の正** 斯田図

成されており、他端が外囲器本体と回じ太さである外囲 [図9] 本発明において、恒盛財放型で一緒が笛径に形 器と、對止用箔と保粹部材使用タイプのマウントとを使

[図10] 図9の方法で形成された多層膜コーティング 型ハロゲン組球の正断面図

用した正断面図

30

協合の本発明の第7段施例のダブルエンド型へロゲン [図11] 外部リード棒を使用しないマウントを用いた

【図12】本発明のハロゲン電球をナス型アウタバルブ に収納した場合の一部切欠正面図 珠の正断面図

[図13] 総来のペロゲン観珠の正断面図

[作号の説明]

40

(A)…、ヘロゲン 簡珠 (B.)… 従来の くロゲン 旬珠

(M) … マウント (m) … 板支枠部 (d) … 板支枠部の幅 (AI)~(AJ)…ハロゲン電球の第1~7 実施例 (1)…外田路 (1a)…開口雄部 (1p)…閉塞猫部 (1H)…外囲器本体 1)…外田路の中心軸

႘

(1F) ··· 延長部 (D) … 矩 联 部 の 内 径

(4) …ステム

20

り長い光を有効利用する事ができ、ハロゲン電球におけ

される事なく反射させられていた略赤外線領域の改長よ

-1-